



Produit: DALLE EN CAILLOU TRITURÉE LAVÉE
Séries: 700, 800 et 1000



Description

Dalle en béton pour revêtement de sols extérieurs, avec face vue formée par le grain lui même en relief, composé de grains calcaires ou marmoréens triturés, agglomérés avec béton et sable marmoréen et siliceuse.

On fabrique en deux gammes, en fonction de la taille du grain utilisé. La série 1000 a un diamètre entre 3 et 5 mm. et les séries 700-800 oscillent entre 10 et 20 mm., bien que ces dimensions peuvent varier en dépendant de la classification granulométrique de nos fournisseurs.

L'épaisseur de la face vue est variable, en fonction du format de la pièce, ayant une moyenne de 18 mm.

Ce produit contient des additifs hydrofuges qui lui donnent une très bonne résistance à l'absorption, en accroissant par conséquent sa résistance au gel et au sel, et assure une excellente résistance au vieillissement.

Utilisation

Par ses caractéristiques de haute résistance à l'usure, et par sa surface antidérapante, ce produit est approprié pour le revêtement de sols extérieurs à moyen ou bas passage piétonnier. Par la vaste variété des modèles, les possibilités de combinaison sont très étendues, en s'adaptant parfaitement dans n'importe quel environnement, étant un matériel approprié pour parcs, jardins et espaces de caractère ornemental pour accès à bâtiment.

Formats et couleurs

Cette gamme on fabrique généralement en formats 300x300x35, 300x300x40, 300x300x60, 333x333x35, 333x333x40, 333x333x60, 400x400x40 et 400x400x60, bien que sur commande on peut réaliser des autres formats pour quantités importantes. Il y a une ample variété de modèles en fonction de son composition. Nous montrons à la suite la table qui rapporte les distincts marbres utilisés avec les modèles résultants.

Marbres	Modèles	
	Grain moyen	Grain fin
Blanc et Gris Perla	T810	T1112
Crème Marfil	T710 et T858	T1110
Noir	T840	T1040
Rouge Alicante	T730	T1030
Rose Valencia	T822	T1709
Vert	T749	T1119

Il est possible fabriquer des autres tonalités, au choix des clients.

Compléments

On fabrique pour ces produits des pièces spéciales comme les marches, tableaux, etc., avec les mêmes caractéristiques, texture et couleur, pour créer un ensemble tout à fait homogène et harmonieux.

**Caractéristiques Techniques**

Les matériaux de cette série sont fabriqués avec de sévères contrôles de qualité pour être en conformité avec la norme EN 13748-2:2005.

Les caractéristiques définies dans l'annexe ZA de cette norme et autres d'application sont les suivants:

Caractéristique	Valeur
Dénomination :	Dalle en béton pour l'usage extérieur
Réaction au feu :	A1 _{FL}
Comportement face au feu externe :	Satisfaisant
Résistance climatique :	Classe B
Résistance à flexion :	Classe UT
Résistance à rupture :	Classe 7T
Résistance à l'usure :	Classe H
Résistance au glissement :	Satisfaisant
Conductivité thermique :	PND

Les valeurs marqués sont estimations pour toute cette gamme, par ce ils peuvent changer en fonction de modèles, formats et caractéristiques spéciaux demandées pour le client.

Conseils pour la pose

La pose s'effectue à l'avancement sur une chape de mortier en béton CEM II/A-P 32,5 R et sable 1/6 (M-40), de 30 jusqu'à 50 mm. d'épaisseur, parfaitement nivelée, en saupoudrant préalablement le béton. On améliore énormément l'adhérence des dalles si elles sont humidifiées avant la pose.

Une fois assises les pièces on procédera à verser d'eau en façon abondante sur les dalles. A la suite on fera vibrer la surface avec machine vibrante à rouleaux et immédiatement après on retournera nettoyer le dallage.

Tous les 6 m il faut laisser un joint de dilatation qui pénétrera sur toute l'épaisseur du mortier et la couche de base. Il faut utiliser du sable fin pour remplir les joints. On déplacera le sable sur les dalles continuellement jusqu'à remplir le joint. Par la suite il faut balayer avec soin le sable restant.

Pour plus information, on peut accéder à notre site <http://www.terrazosmartinez.com> ou nous contacter par courrier, téléphone, fax ou email à

terrazos Martínez, S.A.

Carretera de Corella, s/n.
26540 Alfaro (La Rioja)

Espagne

Tfno. +34 941 180 855 – +34 941 180 999

Fax +34 941 183 583

email comercial@terrazosmartinez.com

